



GIKO STANDARDTOLERANZEN

Geometrie

- > Folienstärke +/- 10 %
- > Foliengewicht +/- 10 %
- > Rollenbreite +/- 1,0 mm
- > Rollenlänge +/- 1,0 %
- > Kernüberstand max. 1,0 mm
- > Schnittkante: max. 1,0 mm neben Tastmarke
- > Bildabstand: Richtwert - 0,80 % sofern nicht anders vorgegeben
- > Kaltsiegelversatz quer zur Laufrichtung +/- 1,0 mm
- > Kaltsiegelversatz längs zur Laufrichtung +/- 2,0 mm

Optik

- > Passerabweichungen z.B. bei Polyamid, Papier: max. 0,2 mm
- > Passerabweichungen z.B. bei PET, COPP: max. 0,15 mm
- > Farbabweichungen max. 3,00 Delta E nach Cielab

physikalisch/ chemisch

- > Elektrostatische Ladung: nicht spürbar, < 1,0 kV bei definierter Abstandseinhaltung mit Feldmessgerät
- > Geruch: max. 2,0 laut GIKO Norm
- > Haltbarkeit max. 6 Monate KSB Produkt
- > ab Produktionsdatum max. 12 Monate alle übrigen Produkte
- > Verbundhaftung: min. 2,0 N/15 mm sofern nicht anders vereinbart
- > Lagerbedingungen: 15°C bis 25°C bei 50 % bis 75 % rel. Luftfeuchtigkeit